

arauco
Mueblería **MSD**

Madera estufada EN CÁMARA Y CEPILLADA

Entrega la calidez que ofrece la madera de Pino Radiata a los proyectos de construcción, mueblería y carpintería.

- CALIDAD Y APARIENCIA UNIFORME
- PROVENIENTE DE BOSQUES SUSTENTABLES
- FÁCIL DE TRABAJAR



CARACTERÍSTICAS

- Madera de Pino Radiata proveniente de bosques sustentables.
- Cepillada en sus 4 caras.
- Madera estufada en cámara, contenido de humedad en torno al 15%.
- Apariencia uniforme y consistente en sus dimensiones.
- Cabezal amarillo.

VENTAJAS DEL PRODUCTO

- Madera liviana y estable.
- Fácil de trabajar (cortes, perforaciones, lijado).
- Fácil de pintar y barnizar.

PRINCIPALES APLICACIONES

- Recomendada para aplicaciones donde se requiera madera de buena terminación.
- Fabricación de muebles, molduras y carpintería.
- Piezas para escaleras y huellas.
- Carpinterías en general.

TERMINACIÓN

- La madera de Pino Radiata se puede pintar, teñir o barnizar con muy buenos resultados. Seguir siempre las recomendaciones del fabricante del producto.

ALMACENAMIENTO

- Almacenar la madera bajo techo, apilada de manera horizontal y apoyada sobre 3 barros.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Denominación	Escuadrias			Tolerancias			Paquete	Peso pieza
	espesor mm	ancho mm	largos m	espesor mm	ancho mm	largo mm	unidades	kg
1x2	19	41	2.44 - 3.20	0/+2	0/+2	0/+10	624	1.02
1x3	19	65	2.44 - 3.20	0/+2	0/+2	0/+10	384	1.62
1x4	19	90	2.44 - 3.20	0/+2	0/+2	0/+10	288	2.25
1x6	19	140	2.44 - 3.20	0/+2	0/+2	0/+10	192	3.50
1x8	19	190	2.44 - 3.20	0/+2	0/+2	0/+10	144	4.75
1x10	19	240	2.44 - 3.20	0/+2	0/+2	0/+10	96	6.00
2x2	41	41	2.44 - 3.20	0/+2	0/+2	0/+10	312	2.21
2x3	41	65	2.44 - 3.20	0/+2	0/+2	0/+10	192	3.51
2x4	41	90	2.44 - 3.20	0/+2	0/+2	0/+10	144	4.86
2x6	41	140	2.44 - 3.20	0/+2	0/+2	0/+10	96	7.56
2x8	41	190	2.44 - 3.20	0/+2	0/+2	0/+10	72	10.26

Nota: NCh 2824 (unidades, dimensiones y tolerancias).