

ARAUCOPLY.
Mueblería

Excelente apariencia Y TRABAJABILIDAD

Tablero triplay de Pino Radiata proveniente de bosques sustentables, ideal para la fabricación de muebles y carpintería en general.

- ALTA DURABILIDAD
- TABLERO DE GRAN VERSATILIDAD
- 100% MADERA



Diseño mueble y fotografía:
Maderística.cl

CARACTERÍSTICAS

- Madera de Pino Radiata.
- Terminación de las caras*:
Cara Grado B: Lijada y sólida de alta calidad, acepta reparaciones sintéticas y/o de madera, con nudos no mayores a 25 mm (esporádicos).
Trascara Grado C: Lijada, acepta defectos de apariencia y nudos abiertos.
- Contenido de humedad: 8%.
- Cantos sin pintar.

VENTAJAS DEL PRODUCTO

- 100% Madera natural.
- Excelente construcción interior con adhesivo fenolformaldehído que garantiza alta durabilidad y resistencia a la humedad.
- Permite una amplia variedad de terminaciones.

PRINCIPALES APLICACIONES

- Estructuras de muebles.
- Carpintería en general.
- Revestimiento de muros y cielorrasos.

RECOMENDACIONES

- Para cortar el triplay, se recomienda usar sierra circular con un mínimo de 40 dientes del tipo alterno o trapezoidal.
- Para unir, se puede utilizar grapas, tornillos, remaches, taquetes y adhesivos.
- Los herrajes y complementos, como bisagras, conectores y jaladeras, deben instalarse sobre la superficie del tablero.

TERMINACIÓN

- En aplicaciones al interior, se puede usar barnices, tintes, lacas o pinturas.
- Preparar la superficie y aplicar el producto siguiendo las indicaciones del fabricante. Lijar siempre en el sentido de la veta.
- Los acabados incoloros, con el tiempo, toman un color amarillento. Para evitarlo, se puede agregar pequeñas cantidades de pigmento blanco. Se recomienda hacer muestras de prueba.

ALMACENAMIENTO

- Almacenar los tableros bajo techo y de manera horizontal apoyados sobre 3 barrotos de madera.
- Evitar golpes que puedan dañar los bordes de los tableros.

FIJACIÓN Y CARGA

Elemento de fijación	Carga de retención
N°	mm
Tornillo	257.2
Clavo	47.9

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Producto	Dimensiones			Tolerancias				Paquete	Peso pieza
	espesor mm	largo m	ancho m	espesor mm	largo mm	ancho mm	cuadratura mm	unidades	kg
ARAUCOPLY Mueblería	6.5	2.44	1.22	-0.3/+0.3	-1.5/+0	-1.5/+0	≤ 2	140	10.1
	9	2.44	1.22	-0.5/+0.1	-1.5/+0	-1.5/+0	≤ 2	108	14.0
	12	2.44	1.22	-0.5/+0.3	-1.5/+0	-1.5/+0	≤ 2	80	18.7
	15	2.44	1.22	-0.3/+0.5	-1.5/+0	-1.5/+0	≤ 2	65	23.3
	18	2.44	1.22	-0.1/+0.6	-1.5/+0	-1.5/+0	≤ 2	54	28.0

TERMINACIÓN DE LAS CARAS*

 Cara
Grado B

 Trascara
Grado C


Para mayor información sobre los grados en las caras, visite www.arauco.com o consulte a su proveedor.